





畳表の見分方




■ 135cm以上のイグサを使い、麻糸と綿糸の2本立で織り上げている。変色したイグサの混入がなく、畳表全面の色調が良好。お座敷、客間にむいている。



■ 120cm以上のイグサを使い、麻糸及び綿糸で織り上げている。織り込み密度、色調共におおむね良好。お座敷、茶の間などにむいている。



■ 110cm以上のイグサを使い、綿糸で織り上げている。色調及び織り込み密度は共におおむね良好。茶の間、子供部屋にむいている。



■ 97cm以上のイグサを使い、綿糸で織り上げている。色調及び密度はやや劣る。安価で、凡用性が高く、気軽に使える畳表です。

| | ① | ② | ③ | ④ |
|--------|---------|---------|---------|--------|
| 使用い草 | 135cm以上 | 120cm以上 | 110cm以上 | 97cm以上 |
| 使用経糸 | 麻綿 | 綿々・麻綿 | 綿々・麻綿 | 綿 |
| 折込み密度 | 特に密 | 密 | 普通 | やや粗 |
| 色調 | 特に良好 | 良好 | 普通 | やや不良 |
| 根白 | 無 | 無 | 少々有り | 有 |
| 変色い草混入 | 無 | 無 | 少々有り | 有 |
| 行(溝) | 明確(深い) | 明確 | 普通 | 浅い |